

Technisches Datenblatt

Kupferlackdraht V155, rund nach IEC 60317-20

- Runddrähte aus Kupfer, verzinnbar
- Lackisoliert mit Polyurethan
- Klasse 155

Eigenschaften

Der Kupferlackdraht V 155 ist ein direkt verzinnbarer Kupferlackdraht der Wärmeklasse F. Der Draht lässt sich schnell und sicher im Zinnbad ab 390 °C ohne vorheriges mechanisches Entfernen des Lackfilms kontaktieren. Natürlich lässt er sich auch schweißen und anschlagen. Kupferlackdrähte dieses Typs erfüllen die anwendungstechnischen Anforderungen moderner Wickeltechnik und lassen sich unter Beachtung der entsprechenden Herstellerangaben gut tränken und vergießen. Durch modernste Prozesstechnik und -regelung werden leichte Formbarkeit, hohe Dehnbarkeit und gleichbleibend gute Isolationseigenschaften erzielt. Die chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven, flüssigen oder gasförmigen Medien ist eingeschränkt, so dass im Anwendungsfall vorherige Verträglichkeitsuntersuchungen anzuraten sind.

Anwendung

Transformatoren, Relais, Schützen, Magnetspulen, Kleinmotoren.

Standards

IEC / DIN EN 60317-20
IEC / DIN EN 60317-0-1
NEWA MW 79-C
UL-approbiert

Typische Merkmale von Kupferlackdraht 0,160 mm, lackisoliert Grad 1

Mechanisch	Einheit	Sollwert	Istwert (typ.)
Außendurchmesser mit Lack	mm	min. 0,172 – max 0,182	Ist = Soll
Haftung und Dehnbarkeit		Dorndurchmesser 0,160 mm	1xd / 10% Vordehnung
Schabekraft	N	/	/
Bleistifthärte des Lackfilms		H	2H – 4H
Bruchdehnung	%	≥22	≥28
Reibungskoeffizient	μ	/	≤ 0,140

Thermisch	Einheit	Sollwert	Istwert (typ.)
Temperaturindex TI	°C	155	160
Wärmedruck (Messg. Im vorgeheizten Block)	°C	200	≥ 220
Steilanstieg des Dielektr. Verlustfaktors	(°C) (tan δ)	/	≥ 140
Wärmeschock bei 175°C (Lackfilm rissfrei nach dem Wickeln)		Dorndurchmesser 0,250mm	1 x d / 10% Vordehnung
Verzinnbarkeit bei 390 °C	S	≤ 2	≤ 1

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffensvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Stand 10/18

Chemisch	Sollwert	Istwert (typ.)
Lack-Bleistifthärte nach Lagerung ½ h/60 °C in Standardlösemittel	min. H	2H – 4H
Lack-Bleistifthärte nach Lagerung ½ h/60 °C in Alkohol	min. H	H
Widerstandsfähig gegen Imprägniermittel*	/	Ja
Widerstandsfähig gegen handelsübliche Kältemittel*	/	Nein
Widerstandsfähig gegen trockene Trafoöle*	/	Nicht empfohlen
Widerstandsfähig gegen Hydrauliköle*	/	nein

Elektrisch	Einheit	Sollwert	Istwert (typ.)
Durchschlagsspannung	kV	≥ 1,7 (Twist)	≥ 2,5 (Zylinder)
Hochspannungsfehlerzahl (Prüfspannung 500V)		≤ 10 auf 30 m	≤ 7 auf 100 m
Elektrische Leitfähigkeit des CU-Leiters	MS/m	58-59	≥ 58,5

*Wegen der vielseitigen individuellen Anwendungsmöglichkeiten können wir keine allgemein verbindliche Vertragszusage machen. Wir empfehlen, Die Verträglichkeit mit den eingesetzten Stoffen/Materialien gezielt untersuchen zu lassen.

Tabelle bez. der Durchschlagsspannung für Cul.-Drähte nach DIN EN 60317-0-1

Prüfungsdurchführung gem. DIN EN 60851 ff.

Mindestens vier der fünf geprüften Probenkörper dürfen bei einer Prüfung, die kleiner oder gleich derjenigen gem. nachfolgender Tabelle ist, nicht durchschlagen.

Nenn Ø [mm]	Durchschlagsspannung, effektiv Mindestwert [Volt]					
	Grad 1 und Grad 1B		Grad 2 und Grad 2B		Grad 3	
	Raum- temperatur	Erhöhte Temperatur	Raum- temperatur	Erhöhte Temperatur	Raum- temperatur	Erhöhte Temperatur
0,018	110		225		-	
0,020	120		250		-	
0,022	130		275		-	
0,025	150		300		-	
0,028	170		325		-	
0,032	190		375		-	
0,036	225		425		-	
0,040	250		475		-	
0,045	275		550		-	
0,050	300		600		-	
0,056	325		650		-	
0,063	375		700		-	
0,071	425		700		1100	
0,080	425		850		1200	
0,090	500		900		1300	
0,100	500		950		1400	
0,112	1300	1000	2700	2000	3900	2900
0,125	1500	1100	2800	2100	4100	3100
0,140	1600	1200	3000	2300	4200	3200
0,160	1700	1300	3200	2400	4400	3300
0,180	1700	1300	3300	2500	4700	3500
0,200	1800	1400	3500	2600	5100	3800
0,224	1900	1400	3700	2800	5200	3900
0,250	2100	1600	3900	2900	5500	4100
0,280	2200	1700	4000	3000	5800	4400
0,315	2200	1700	4100	3100	6100	4600
0,355	2300	1700	4300	3200	6400	4800
0,400	2300	1700	4400	3300	6600	5000
0,450	2300	1700	4400	3300	6800	5100
0,500	2400	1800	4600	3500	7000	5300
0,560	2500	1900	4600	3500	7100	5300
0,630	2600	2000	4800	3600	7100	5300
0,710	2600	2000	4800	3600	7200	5400
0,800	2600	2000	4900	3700	7400	5600
0,900	2700	2000	5000	3800	7600	5700
1,000 bis 2,500	2700	2000	5000	3800	7600	5700
über 2,500	1300	1000	2500	1900	3800	2900

Für Zwischengrößen des Nenndurchmessers muss der Betrag der Durchschlagsspannung des nächstgrößeren Nenndurchmessers verwendet werden.
Prüfung bei erhöhter Temperatur, nur wenn vom Abnehmer gefordert. Die erhöhte Temperatur ist in der entsprechenden technischen Lieferbedingung festgelegt.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Stand 10/18